

CARTA TÉCNICA

BARNIZ SECADO RÁPIDO/ 800



Descripción del producto:



Es un barniz fabricado a base de resinas sintéticas de la más alta calidad. Es un producto de **alto brillo** de buena **nivelación**, secado rápido, fácil manejo y aplicación.

Usos:

Este barniz sirve para proteger la madera dándole más vida y belleza.

Preparación de la superficie:

La superficie a barnizar debe de estar seca y libre de polvo, grasa, pintura anterior u otros materiales pegados. Se recomienda que la madera esté lijada con lija 120 o 180 para madera y previamente sellada logrando un acabado más terso.

Preparación del producto:

Mezclar muy bien con una espátula antes de vaciar el producto. Tape bien el envase después de cada uso.

Dilución:



Los barnices para madera se diluyen según el tipo de aplicación usado. Para aplicar con pistola se recomienda de 20 a 25% con Thinner americano o Thinner Estándar Plastimex u otro de buena calidad.

Para aplicación con brocha de pelo se recomienda de 20 a 30%.

Aplicación:



Los barnices para madera pueden aplicarse con brocha de pelo o con pistola de aire a una presión de 30 a 40 Lb/plg².

Recomendamos dejar secar a la huella antes de aplicar la segunda mano. Recomendamos lijar entre manos para lograr un acabado más terso.

Aplicación:

Para lograr un acabado de calidad debe aplicarse de 2 a 3 manos, de esto depende la intensidad del tono final.

Se sugiere aplicar los barnices en lugares bien ventilados, así como el uso de lentes, guantes y respirador para vapores.

Características:

Apariencia Líquido viscoso

Viscosidad Copa Ford #4 @ 25 °C 210 – 270 seg.

Densidad 0.93 a 0.95 g/ml

Diluyente para pistola Thinner americano o Thinner estándar Plastimex u otro de buena calidad.

Tiempo de secado 20 a 30 minutos.

Brillo: 60°, 85 **U.B. mínimo**

Secado:

El tiempo de secado entre manos es de 20 a 30 minutos según la temperatura ambiente.

El tiempo para poder estibar es de 8 horas.

Rendimiento:

El rendimiento por litro depende del número de manos aplicadas, Barniz SR tiene un rendimiento teórico de 7 a 8 m². Para lograr la intensidad deseada y de la porosidad de la madera.

Almacenamiento:

En almacenes donde la temperatura promedio es de 25°C y en su envase original, el Barniz para Madera, tiene un tiempo de almacén de 1 año conservando sus propiedades.

Presentación:



250 y 500 ml; 1, 4, 19, 200 L.



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1