

CARTA TÉCNICA

DC BASE COLOR / 7000



Descripción del producto:

El sistema de repintado automotriz Dream Color (DC) BASE COLOR es un producto diseñado con resinas de alto desempeño para acabados bicapa o tricapa. Contiene una alta pigmentación para un rápido cubrimiento. Dream Color (DC) BASE COLOR se caracteriza por sus excelentes propiedades de resistencia al medio ambiente, fácil y rápido sistema de aplicación que proporciona acabados similares a los de una pintura original.

Contamos con una gama de colores y de acabados de efecto como aluminios y perlas para igualar tonos para usarse en resanes o repintados generales.

Preparación de la superficie:

a) Limpiar perfectamente el área a recubrir para eliminar polvo, grasa, silicones o cualquier contaminante con agua y detergente. b) Lijar el área a recubrir con lija No. 320 o No. 360 hasta dejar una superficie tersa. c) Retirar el polvo con un trapo limpio y seco. Puede usar Solución Desengrasante de Dream Color (DC) de Plastimex. d) Aplicar nuestro Primario Universal Dream Color (DC) de Plastimex para repintado. Siga las instrucciones de la etiqueta del Primario.

Preparación de la pintura:

Mezclar muy bien el producto antes de utilizarse.

Dilución

Diluir en proporción de 1 litro de Dream Color (DC) de Base Color, con 1 litro de Reductor para Base Color o Reductor Acrílico Dream Color (DC) (1:1 en volumen). Filtrar para asegurar un buen acabado.

Aplicación:



Aplicar dos manos medianas de Dream Color (DC) BASE COLOR, dando un tiempo de oreo entre manos de 10 a 15 minutos. Aplicar una tercera mano si es necesario. La presión del compresor debe ser de 45-60 lb/pulg² para equipos de alta presión y de 35-45 lb/pulg² para equipos de baja presión. No se requiere lijar entre manos, pero si es necesario, usar lija No. 600.

Secado:



Después de 30 minutos de aplicada la última mano de Dream Color (DC) Base Color puede ser aplicado el Transparente de Poliuretano según las instrucciones de la etiqueta.

Características:



Densidad g/ml: **0.96 - 1.3** según color.

Sólidos %: según color de **30 a 55**.

Viscosidad 25 °C: **500 a 600 cps**.

Rendimiento teórico: **10 - 15 m²**

Brillo 60° (Gloss): según color de **35 a 45 UB**.

Tiempo secado tacto: **15 minutos** máximo.

Apariencia: Líquido viscoso, sin grumos, con apariencia tixotrópica, de olor característico y fácil incorporación.

Dureza lápiz: HB mínimo en **24 horas**.

Almacenamiento:

Los productos Dream Color (DC) de Base Color deben ser almacenados bajo techo, en un lugar seco y fresco, en sus envases originales y bien tapados. Pueden conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Presentación:



0.946 y 3.785 L.



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1