

CARTA TÉCNICA

PORVICOLOR ESMALTE ALQUIDAL /SN00



PINTURAS
Plastimex®

Descripción del producto:

El Esmalte Alquidál Secado Normal es un producto de acabado brillante para aplicaciones donde se requiera dar una buena apariencia y una buena protección. Por sus cualidades y propiedades de buena flexibilidad, adherencia, dureza, resistencia a la intemperie y, además, buena retención tanto de color como de brillo, lo hace ser un producto de calidad y competitivo en el mercado.

Características:

DENSIDAD; g/ml	0.90 - 1.00
VISCOSIDAD	390 - 450 seg.
SÓLIDOS %, según color	35 - 50
FINURA, H	6 ½ mínimo
SECADO AL TACTO; HRS.	5 mínimo
SECADO DURO	7 DÍAS
ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO TEÓRICO	8 m ² /L A DOS MANOS

(Dependiendo de la superficie puede variar el rendimiento y por tanto el cubriente)

Uso:

Se usa como acabado en tuberías, parte exterior de tanques, en superficies interiores y exteriores de construcciones de concreto y yeso, madera, en acero estructural y herrería en general.

Preparación de la superficie:

La superficie a aplicar debe estar libre de herrumbre mal adherida, polvo, grasa, silicones, materias extrañas y completamente seca. Se recomienda imprimir las superficies, con Primario Estructural Plastimex, para una protección ideal.

Recomendaciones Generales:

El Esmalte Alquidál Secado Normal se debe aplicar, preferentemente, sobre Primario Estructural Plastimex el cual actúa como enlace entre el sustrato y el acabado.

Método de empleo:

Es necesario mezclar perfectamente el producto con una espátula de madera hasta obtener una consistencia uniforme y diluir del 10 al 15 % con thinner estándar. Se recomienda sea aplicado en dos capas con la finalidad de incrementar su vida de servicio. Para aplicación con pistola se recomienda diluir del 40-50%. Si es necesaria una segunda mano, dejar secar la primera mano de 3 a 4 horas.

Tiempo de secado:

El Esmalte Alquidál Secado Normal, como todo esmalte alquidál, tiene un secado parcial al tacto y otro duro cuando la película ha secado completamente. Para ambos casos las condiciones ambientales de temperatura y humedad son determinantes.

Seguridad de manejo

El Esmalte Alquidál Secado Normal debe hacerse guardando las precauciones necesarias. Esto es, evitar el contacto frecuente en la piel, la inhalación continua y las salpicaduras en los ojos. La aplicación debe hacerse en lugares bien ventilados y lejos del fuego.

Almacenamiento:

Puede conservar sus propiedades hasta un año si se almacena en lugares templados no mayores a 30°C en su envase original y bien tapado.

Presentación:



250 y 500 ml; 1, 4, 19 Y 200 L.



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1