

CARTA TÉCNICA

KIT PRIMARIO DE RELLENO 2K/ 298



Descripción del producto:

El Primario de Relleno 2K es un producto de dos componentes para sistemas de repintado automotriz, posee **buen poder cubriente** y buen **poder de relleno**. Tiene **adherencia** sobre **metal** y acabados viejos; adhiere sobre **fibra de vidrio**, aluminio y algunos plásticos de fascias. Tiene características de **secado rápido**, buena **tersura** para evitar lijar tanto en resanes como en pinturas generales.

Preparación de la superficie:

Lavar con agua y detergente hasta eliminar la suciedad. Lijar con lija 400 y volver a lavar con agua y detergente. Después limpiar con solución desengrasante. Dejar secar por 15 minutos antes de la aplicación del primario.

Preparación del producto:

Mezclar muy bien el producto antes de usarse.

Catalización:

4 partes en volumen de primario de relleno 2k por una parte de Catalizador para Transparente de Poliuretano Dream Color (DC) o Catalizador Universal Dream Color (DC).

Dilución:

Diluir con Reductor 2K o Reductor Acrílico adecuado al clima de la zona en proporción para alto relleno al 35 al 40%. Para imprimado normal diluir hasta 150%. Filtrar para asegurar un buen acabado.

Aplicación:

Aplicar dos manos medianas dejando orear entre manos de 10-15 minutos. Usar una presión de 40-45 psi para equipos de alta presión y de 25-35 psi para equipos de baja presión.

Secado:

Dejar secar por espacio de 2-3 horas para lijar en zonas donde sea requerido con lija 400 o 600. Para recibir el acabado dejar secar 3 a 4 horas. La mezcla tiene un tiempo de vida de 3-4 horas.

Características:

Aplicación: Líquido viscoso, sin grumos, de olor característico y fácil incorporación.

Viscosidad 25°cps: 600 - 800

Sólidos %: 60 - 63

Catalización: 4:1 volumen.

Catalizador: Catalizador para bicapa uretano.

Brillo: Semi mate.

Diluyente: Reductor 2K o Reductor Acrílico. Usar el adecuado según el clima de la zona.

Dilución: 35% en volumen para alto relleno
150% en volumen para imprimado normal.

Vida útil de la mezcla: 3-4 horas.

Almacenamiento:

El Primario de Relleno 2K debe ser almacenado bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien tapado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Presentación:



1 y 4L.



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1