

CARTA TÉCNICA

PLASTIMEX / 1000



Descripción del producto:

Es una **pintura satinada, lavable**, elaborada con resina vinil-acrílica de excelente **calidad**. Se pueden obtener acabados tersos, de un alto poder **cubriente**, excelente **rendimiento** y alta **resistencia** al medio ambiente. Con una gran durabilidad ya que forma una resistente película plástica y es fácil de limpiar.

Plastimex cuenta con una amplia gama de colores que permiten satisfacer los más variados gustos en la decoración de residencias, oficinas, escuelas y fábricas. Para su comodidad la línea dispone de seis colores básicos que le permiten al igualador como al usuario final obtener una mayor **gama de colores**.

Usos:



Plastimex se recomienda para **interiores y exteriores** de casas habitación, hoteles, escuelas y toda clase de edificaciones. Es de excelente adherencia sobre yeso, concreto, mampostería, tablaroca y pastas.

Preparación de la superficie:

Para aplicación de la pintura, la superficie debe estar seca, libre de humedad, polvo y grasa. Debe removerse perfectamente la pintura vieja o desgastada con cepillo de ixtle o escoba normal. En las superficies nuevas se recomienda aplicar sellador vinílico Plastimex y para superficies con salitre hacer una neutralización de las sales alcalinas existentes, además de usar nuestro sellador vinílico Sellavin.

Preparación de la pintura:



Agitar la pintura con una pala o espátula hasta alcanza una mezcla homogénea, para adelgazar puede adicionarse de 10 a 15% de agua limpia.

Aplicación:



La pintura plastimex se puede aplicar con brocha de pelo natural, con rodillo o equipo neumático para aspersión diluyendo de acuerdo a las indicaciones de uso del equipo.

El secado de la pintura, en una sola capa, es de 30 min; aproximadamente, en el caso de requerirse una segunda mano, es necesario dejar secar la primera por lo menos 1 h. **No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10 °C.**

Características:

Densidad gr/mL: 1.05-1.30

Sólidos %: 30°C-50°C según color.

Viscosidad cps: 11,000-12,000.

Finura, H: 6 mínimo.

pH: 8.5-9.5

Apariencia: Satinada.

Adherencia: Buena

Presentación:



4, 19 Y 200 L.

Rendimiento:

El rendimiento de m²/L a 1 mano es de 11 a 14 m² por litro, varía de acuerdo al método de aplicación que se emplee y a las características de la superficie en el caso de hacer la aplicación con pistola de aire, debe considerar hasta un 30 % de merma.

Almacenamiento:



Puede conservar sus propiedades hasta un año si se almacena en lugares templados no mayores a 30°C en su envase original y bien tapado.



55 8409 9276



Pinturas Plastimex Oficial



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México

"EL TOQUE
exacto del color"



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1