CARTA TÉCNICA

PRIMARIO UNIVERSAL / PU001



Dream Color
NUEVA GENERACIÓN

Descripción del producto:

El Primario Universal Dream Color (DC) está elaborado con resinas modificadas de alta calidad. Fabricado para el repintado automotriz en superficies metálicas de vehículos en general. Es un buen enlace entre el acabado final y la superficie metálica.

Instrucciones de aplicación:

- Mezclar el primario perfectamente hasta homogeneizar.
- Diluir de 100 a 150 % con Thinner Acrílico o Americano, por la naturaleza del producto se recomienda no usar Thinner Estándar económico o que contenga demasiada agua o alcohol que perjudicará el buen funcionamiento del producto.
- Como buena costumbre de profesional es filtrar el material diluido antes de aplicar, lo anterior dará seguridad a su trabajo, no olvide que es el cimiento de su trabajo final.
- Aplicar 2 manos medianas a presión de 30 a 40 lb. Dejando un ciclo de oreo de 15 – 20 minutos entre manos.
- Es importante lograr un espesor de 0.8 a 1.5 milésimas de pulg. secas en las dos manos aplicadas a fin de lograr mejores resultados.
- Dejar secar 30 minutos, asentar con lija de agua no. 600 antes de aplicar el acabado final.

Como recomendación y observación al trabajo profesional de nuestros clientes, no aplicar el material cuando se tenga alta humedad en el ambiente ya que pudiera tener problemas de adherencia y si su necesidad lo establece le sugerimos adicionar un poco de retardador a fin de evitar el entrampamiento de humedad, lo anterior es debido a las experiencias que se han tenido y que deseamos compartir con ustedes a fin de evitarles retrabajos y pérdidas de tiempo.

Características:

Densidad gr./ml.: 1.05 – 1.20
Sólidos %: 40 – 50 según color
Viscosidad: 2,000 - 2,500 cps.
Reductor Recomendado: Thinner Acrílico o Americano.
Acabado: Mate.
Finura: 4 – 5
Viscosidad de aplicación seg. cf#4 @ 25 °C: 14-16 segundos
Secado al tacto min: 3 - 5
Secado duro min: 20 - 25
Dilución: 100 – 150
Color: Blanco, negro, gris y rojo bermellón

Almacenamiento:

El Primario Universal de Dream Color (DC) debe ser almacenado bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien tapado puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Equipo de protección:

El equipo de protección personal (EPP) que debe ser usado es el correspondiente a productos base solvente y tiene clasificación G la cuál incluye:

- Anteojos de seguridad
- Guantes
- Respirador para vapores y polvos.

Presentación:

1, 4 y 19 L.

www.pinturasplastimex.com
Teléfono: 5584099276
Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México

PINTURAS Plastimex

Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.