

CARTA TÉCNICA

PRIMER DE NITRO INDUSTRIAL/ 55



Descripción del producto:

La Laca de Nitro Industrial está elaborada a base de nitrocelulosa y materias primas de la más alta calidad.

Es un producto muy útil en la industria de muebles de madera por sus excelentes propiedades de dureza, buen brillo y a un costo accesible.

Preparación de la superficie:

La superficie de la madera deberá estar limpia, libre de polvo, pintura o materia extraña y lijada muy bien con lija para madera No. 180 para obtener mejores resultados.

Preparación del producto:

Mezclar muy bien el producto hasta completa homogenización.

Dilución:

Se puede diluir de 100 a 150 % con Thinner Estándar PLASTIMEX.

Aplicación:

El primer de nitro se puede aplicar con pistola de aire normal a una presión de 35 a 45 lb/pulg² o con pistola airless.

Recomendamos aplicar 2 manos dejando secar 30 minutos y lijar perfectamente entre mano y mano con lija de agua No 320.

Presentación:



1, 4 y 19 L.

Características:

Apariencia Líquido viscoso libre de grumos

Densidad 1.020 – 1.080 g/ml

Viscosidad 2,000 – 5,000 cps

% sólidos 30 – 38

Tiempo de secado tacto 6 – 15 minutos

Tiempo de lijado 30 – 40 minutos

Finura Hegman 4 mínimo

Dilución con Thinner Estándar PLASTIMEX
100-150%

Secado:

A temperatura ambiente de 25 °C tiene un tiempo de secado al tacto de 6 a 15 minutos y un tiempo de lijado de 30 minutos.

El acabado se puede aplicar después de cuatro horas de aplicado el primer de nitro.

Almacenamiento:

El Primer de Nitro tiene un tiempo de almacenamiento de 1 año, siempre y cuando se tenga una temperatura promedio de 25 °C y se conserve en su envase original perfectamente bien cerrado. Se recomienda cerrar muy bien el envase si solamente se ocupa parte del contenido.

Rendimiento:

El rendimiento del primer de nitro depende del poro y preparación de la madera, pero en condiciones normales tiene un rendimiento de 5 a 7 m² por litro.



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1