

CARTA TÉCNICA

PRIMER ESTRUCTURAL/ 101



Descripción del producto:



El Primer Estructural Plastimex está elaborado a base de resinas alquidales que proporcionan una protección de alta resistencia a la intemperie y es adecuado para la protección y anclaje de acabados en estructuras y partes metálicas en general.

El Primer Estructural Plastimex se recomienda para la protección de piezas y estructuras metálicas como puertas, ventanas y herrería en general.

Características:

DENSIDAD; gr/ml	1.10 - 1.20 según color.
SÓLIDOS; %	55 - 65
VISCOSIDAD; seg. Copa Ford # 4 @25 °C	300 - 360
FINURA	4 H mínimo
APARIENCIA	MATE
ADHERENCIA	BUENA
RENDIMIENTO	8 - 9 m ² /lt A DOS MANOS
SECADO AL TACTO	2 hrs. MÁXIMO
SECADO DURO	24 HORAS

Preparación de la superficie:

Para la aplicación del primario, la superficie debe estar seca, libre de humedad, polvo y grasa. Debe removerse perfectamente la pintura vieja o desgastada con cepillo de alambre o con una lija.

Preparación de la pintura:

Es necesario agitar con pala hasta lograr una mezcla homogénea. Para adelgazar el primario, puede adicionarse del 10 al 15 % de thinner o aguarrás. Para aplicación por aspersión del 20 a 30%.

Aplicación:

El Primer Estructural Plastimex puede aplicarse con brocha o equipo neumático para aspersión.

Tiempo de secado:



El secado del primario a una capa es de 1 a 2 horas.

Rendimiento:

El rendimiento variará dependiendo del método de aplicación que se emplee, de las características de la superficie y de las condiciones climatológicas de la región

Almacenamiento:

Puede conservar sus propiedades hasta un año si se almacena en lugares templados no mayores a 30°C en su envase original y bien tapado.

Presentación:



1, 4, 19 Y 200 L.



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1