

CARTA TÉCNICA

PRIMER ESTRUCTURAL SR / 101



Descripción del producto:

El Primer Estructural SR Plastimex está elaborado a base de resina alquídica modificada que proporciona un cuidado y alta resistencia a la intemperie y es adecuado para la protección y anclaje de acabados en estructuras y partes metálicas en general.

El Primer Estructural SR Plastimex se recomienda para la protección de piezas y estructuras metálicas como puertas, ventanas y herrería en general.

Características:

DENSIDAD; gr/ml según color.	1.15 – 1.25
SÓLIDOS; %	55 - 65
VISCOSIDAD; seg. Copa Ford # 4 @25 °C	210 – 270"
FINURA	4H Mínimo
APARIENCIA	MATE
ADHERENCIA	BUENA
RENDIMIENTO	8 - 9 m²/L A DOS MANOS
SECADO AL TACTO	15-20 min. Máximo
SECADO DURO	24 HORAS

Preparación de la superficie:

Para la aplicación del primario, la superficie debe estar seca, libre de humedad, polvo y grasa. Debe removerse perfectamente la pintura vieja o desgastada con cepillo de alambre o con una lija.

Preparación de la pintura:

Es necesario agitar con pala hasta lograr una mezcla homogénea. Para adelgazar el primario, puede adicionarse del 10 al 15 % de Thinner Estándar. Para aplicación por aspersión del 20 a 30%. Aplicar dos manos medianas.

Aplicación:

El Primer Estructural SR Plastimex, puede aplicarse con brocha o equipo neumático para aspersión.

Tiempo de secado:

El secado del primario a una capa es de 20 minutos máximos.

Rendimiento:

El rendimiento del Primer Estructural SR Plastimex, es de 8 A 9 m² por litro a dos manos, el cual varía de acuerdo con el método de aplicación que se emplee, a las características de la superficie y a las condiciones climatológicas de la región.

Almacenamiento:

Puede conservar sus propiedades hasta un año si se almacena en lugares templados no mayores a 30°C en su envase original y bien tapado.

Presentación:

1, 4, 19 Y 200 L.



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1