

CARTA TÉCNICA

PINTURA PARA TRÁFICO/ 300



Descripción del producto:



La pintura de tráfico para carretera está elaborada a base de resinas, hule clorado y solvente.

Uso:

Para señalamiento de carreteras, tráfico y áreas de tránsito constante.
Disponible en colores blanco y amarillo tráfico.

Características:

VISCOSIDAD, COPA FORD # 4	300 – 370 seg.
SÓLIDOS %, mínimo	60
DENSIDAD g/ml, mínimo	1.20
FINURA UH, mínimo	2.5
BRILLO	MATE
SECADO AL TACTO, minutos mín. *	10
RODAMIENTO LIGERO, minutos máx. *	30
SECADO DURO, minutos máx. *	60

Condiciones normales, 25 °C de temperatura y 50 % de humedad relativa.

8.0 – 12 milésimas de pulgada con maquina pintarrayas sin dilución.

Más características

- Excelente adherencia en asfalto y concreto.
- Rápido Secado.
- Excelente durabilidad resistencia al agua y gasolina.

Método de aplicación:



La pintura de tráfico puede ser aplicado con brocha o por aspersión con máquina pintarrayas sobre asfalto o concreto a un espesor de película húmeda mínimo de 144.6 micras (6 milésimas de pulgada). La aplicación debe ser sin diluir preferentemente. Si es necesario diluir agregue el 10-15 % de reductor para pintura de tráfico. La superficie a aplicar debe estar libre de polvo, grasa y humedad.

Rendimiento:



Se recomienda aplicar el producto sin diluir. El rendimiento aproximado es de 25 metros de línea de 10 cm de ancho y 6 milésimas de espesor por litro, aunque varía de acuerdo a la superficie de aplicación, pérdidas por variación de espesor, aplicación, porosidad, etc.

Almacenamiento:



Puede conservar sus propiedades hasta un año si se almacena en lugares templados no mayores a 30°C en su envase original y bien tapado.

Presentación:



4, 19 Y 200 L.



www.pinturasplastimex.com



Teléfonos: 5610267820
5584099276



Dirección: Calle el Mirador S/N
Santa María Palapa, Estado de México



Revisión: 002
Emisión: Junio 2026.
Página: 1 de 1